

VERDOLAGO (*Calycophyllum multiflorum*)




IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIE/ *SPECIES IDENTIFICATION*

Nombre Científico/ <i>Scientific name</i>	Calycophyllum multiflorum - Griseb
Familia/ <i>Family</i>	Rubiaceae
Nombre comercial/ <i>Tradename</i>	Verdolago, camarón, capirona.



CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS/ *ORGANOLEPTIC CHARACTERISTICS*

Color/ <i>Colour</i>	Blanco amarillento/ <i>Yellowish white</i> .
Veta/ <i>Vein</i>	Suave/ <i>Soft</i>
Brillo/ <i>Brightness</i>	Medio/ <i>Medium</i> .
Grano/ <i>Grain</i>	De recto a entrecruzado/ <i>from straight to crossed</i>
Textural/ <i>Texture</i>	Final/ <i>Fine</i> .



PROPIEDADES FÍSICAS/ *PHYSICAL PROPERTIES*

Densidad Básica/ <i>Basic density</i>	0,64 g/cm ³
Densidad 12% de humedad/ <i>12% MC density</i>	0,78 g/cm ³
Contracción Radial/ <i>Radial contraction</i>	4,0 %
Contracción Tangencial/ <i>Tangential contraction</i>	7,4%
Contracción Volumétrica/ <i>Volumetric contraction</i>	11 %

RESISTENCIA MECÁNICA/ *MECHANICAL STRENGTH*

Módulo de Elasticidad/ <i>MOE</i>	Kg/cm ²
Módulo de Rotura/ <i>MOR</i>	947 Kg/cm ²
Compresión Paralela/ <i>Parallel Compression</i>	552 Kg/cm ²
Dureza Lateral/ <i>Lateral Hardness</i>	912 Kg

PRODUCTOS/ *PRODUCTS*

- Decking corto/ *short (3' to 6')*
- Decking largo/ *long (7' to 19')*
- Revestimientos/ *Lining*
- Parquet
- Pisos/ *Flooring*
- Madera aserrada
- Bloques

